

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, ул. Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Гладковский Л.А.

«15» 09 2022 г.

Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 2692 от 15.09.2022 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 13.09.2022 г. № 653 Направление на сертификацию ОС № 257 от 15.09.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи нескладные моделей: «Южный крест Partner» (на фото), «Южный крест Partner L». Изготовлены ИП Горб Т.А. (Россия) по ТУ 25.71.13-001-00096412-2022.
1.3 Дата получения объекта	15.09.2022 г.
1.4 Акт отбора образцов	15.09.2022 № 288
1.5 Заказчик	ИП Горб Т.А. РФ, Москва, ул. Фестивальная, 59-4, 505
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка и рукояти. Клинок из нержавеющей стали (может изготавливаться из углеродистой, дамасской или булатной стали), однолезвийный с двухсторонней заточкой. Спуск клинка клин от обуха (может иметь плосковогнутую или линзовидную геометрию). Рукоять из синтетического материала. Травмобезопасная – наличие одностороннего ограничителя. Передняя втулка из металла. Для художественного оформления ножей могут применяться различные способы, приемы и технологии художественного исполнения.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроръемные. Общие технические условия» (пп. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	15.09.2022 г.

2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытания холодного клинкового оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 21°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51644-2000	Методы контроля	Результаты испытаний
толщина обуха, мм	не более 2,6 (п.5.1.1)	п.9.2	2,5
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	60
длина клинка, мм	до 150 (п.5.1.1)	п.9.2	110/130
длина рукояти, мм	более 70 (п.5.1.1)	п.9.2	119
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 (п.5.4)	п.9.5	1
конструкция изделия	толщина обуха менее 2,6 включ. длина клинка до 150 включ. при допустимом использовании травмобезопасной рукояти, (п.5.1.1)	п.9.2	соответствует: превышение ширины ограничителя над шириной черена рукояти 9 мм

Заключение: Представленные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами разделочными, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на ножи моделей: «Южный крест Partner», «Южный крест Partner L», серийно выпускаемые ИП Горб Т.А. по ТУ 25.71.13-001-00096412-2022.

Испытания провел

Б.3.Сагдиев

инициалы, фамилия